



### COLOURS AND REFERENCES COLORES Y REFERENCIAS


	502-1013		502-2157
	502-1125		502-2158
	502-1499		502-2159
	502-2012		502-2160
	502-2135		502-2161
	502-2136		502-2162
	502-2137		502-2163
	502-2138		502-2164
	502-2141		502-2165
	502-2144		502-2166
	502-2145		502-2167
	502-2148		502-2168
	502-2149		502-2171
	502-2150		502-2172
	502-2151		502-2173
	502-2152		502-8056
	502-2156		502-8102
	502-8204		502-8341
	502-8255		502-8450
	502-8284		502-8861

### MAJOR ADVANTAGES / VENTAJAS

- |  |  |
|--|--|
| > Genuine Précontraint Serge Ferrari® technology: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Exceptional dimensional stability</li> <li>• Excellent longevity</li> </ul> | > Técnica Précontraint Serge Ferrari® única: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Excepcional estabilidad dimensional</li> <li>• Buena longevidad</li> </ul> |
| > High UV resistance   | > Áltamente resistente a los rayos UV  |
| > Wide range of colours  | > Amplia gama de colores   |
| > New unique metallic colours  | > Aspectos metalizados nuevos y únicos   |

### TECHNICAL SPECIFICATIONS / CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	Précontraint 502	Standards / Normas
Yarn / Hilo	1100 dtex PES HT	<b>TERSUISSE</b> 
Weight / Peso	590 g/m <sup>2</sup>	EN ISO 2286-2
Width / Ancho	180 cm	
Standard format length* / Longitud estándar para piezas*	± 50 lm	
Tensile strength (warp/weft) / Resistencia a la tracción (urdimbre/trama)	250/250 daN/5 cm	EN ISO 1421
Tear strength (warp/weft) / Resistencia al desgarro (urdimbre/trama)	25/20 daN	DIN 53.363
Adhesion / Adherencia	9/9 daN/5 cm	EN ISO 2411
Finish / Acabado	Varnish both sides / Barniz dos caras	
Flame retardancy / Reacción al fuego	<b>M2/NFP 92-507 • B1/DIN 4102-1 • M2/UNE 23.727-90</b> Schwebrennbar-Q1-Tr1/ONORM A3800-1 • BS 7837 • <b>Clase 1/UNI 9177-87</b> <b>VKF 5.3/SN 198898 • G1/GOST 30244-94 • Method 1/NFPA 701 • CSFM T19</b> <b>Class A/ASTM E84 • CAN ULCS 109 • 1530.3/AS/NZS • SP Method 2205</b> <b>B-s2, d0/EN 13501-1</b>	
Euroclass / Euroclase		
Cold resistance / Resistencia al frío	- 30°C	
Heat resistance / Resistencia al calor	+ 70°C	
Quality management system / Sistema de gestión de calidad		ISO 9001



Dimensional stability  
Estabilidad dimensional



UV resistance  
Resistente a los rayos UV



Long life  
Longevidad



Guarantee  
5 YEARS  
Warranty  
Garantía



100% recyclable  
100% reciclable

The technical characteristics shown here are average values, given for information only and may be modified. \*Our packaging data are given for information only and may vary as a function of manufacturing conditions.

Las características técnicas mencionadas son valores medios dados a título indicativo y sujetos a modificaciones. \*Nuestras presentaciones se dan a título indicativo y pueden variar en función de nuestras necesidades de fabricación.